



PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE
STANLAB Sp. z o.o.
LUBLIN

PARAMETRY TECHNICZNE
FOLIA TRANSPARENTNA PVC 780 g/m²

PARAMETRY	WYNIKI	METODA
Gramatura	780 g/m ² +/-3%	DIN EN ISO 2286-2
Grubość	0,6 mm	DIN 53370
Wytrzymałość na rozdarcie	5/5 (kg/mm)	DIN 53354
Wydłużenie przy rozerwaniu	260/140 %	N/A
Odporność na temperaturę	-30 °C < T < +70 °C	DIN EN 1876-2
Tolerancja wymiarów	- 4/+2 %	
Wykończenie	błyszczące	N/A

Folia po rozwinięciu powinna być klimatyzowana 12-24h.

Atest wykonano na podstawie certyfikatu producenta.

KIEROWNIK BUDOWY
[Signature]
[Stamp]
**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

GLÓWNA SIEDZIBA
UL. K. OLSZEWSKIEGO 13
20-481 LUBLIN
TEL. 81 710 07 00
FAX 81 710 07 05

ODDZIAŁ LUBLIN
UL. DIAMENTOWA 7
20-447 LUBLIN
TEL. 81 744 10 15
FAX 81 744 10 14

ODDZIAŁ GLIWICE
UL. JASNA 14
44-122 GLIWICE
TEL. 32 33 70 710
FAX 32 23 07 998

NR KONTA: Bank PEKAO S.A. o/Lublin 06 1240 5497 1111 0000 5012 9911
NIP 631-226-84-48 REGON 276779469 KRS 0000790674 BDO 000019944
E-MAIL: INFO@STANLAB.EU WWW.STANLAB.EU



PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE

STANLAB Sp. z o.o.

LUBLIN

**PARAMETRY TECHNICZNE
MATERIAŁ PLANDEKOWY 650 g/m²**

PARAMETRY	WYNIKI	METODA
Gramatura	650 g/m ² +/-3%	DIN EN ISO 2286-2
Gramatura tkaniny podstawowej	175 g/m ² +/-3%	DIN EN ISO 2286-2
Gramatura powłoki	475 g/m ² +/-3%	DIN EN ISO 2286-2
Tkanina bazowa	100% PES	DIN EN ISO 2076
Struktura włókna	1100 dtex	DIN 6001
Splot	8*8 cm (20*20 cal)	
Wytrzymałość na rozerwanie	2500/2300 (N/5cm)	DIN 53354
Wytrzymałość na rozdarcie	250/250 (N)	DIN 53363
Wytrzymałość zgrzewu	240 (DaN)	DIN 53357
Adhezja/przyleganie warstw	80-90 (N/5cm)	DIN 53357
Odporność na temperaturę	-30 °C < T < +70 °C	DIN EN 1876-2
Odporność na światło	4-5	DIN 54071
Odporność na pęknięcia	< 100,000x	DIN 53359 A
Wykończenie lakier akrylowy	jednostronnie lakierowane	N/A
Powłoka	stabilizowana UV	N/A

Atest wykonano na podstawie certyfikatu producenta.

INŻYNIER BUDOWY
[Signature]
[Stamp]

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

GLÓWNA SIEDZIBA
UL. K. OLSZEWSKIEGO 13
20-481 LUBLIN
TEL. 81 710 07 00
FAX 81 710 07 05

ODDZIAŁ LUBLIN
UL. DIAMENTOWA 7
20-447 LUBLIN
TEL. 81 744 10 15
FAX 81 744 10 14

ODDZIAŁ GLIWICE
UL. JASNA 14
44-122 GLIWICE
TEL. 32 33 70 710
FAX 32 23 07 998

NR KONTA: Bank PEKAO S.A. o/Lublin 06 1240 5497 1111 0000 5012 9911
NIP 631-226-84-48 REGON 276779469 KRS 0000790674 BDO 000019944
E-MAIL: INFO@STANLAB.EU WWW.STANLAB.EU